

Technische Daten - paseo-Terrassenfliese

Eigenschaften	Wert	Einheit	Norm	Ergänzung
Dichte	1100	kg/m³	EN 323	
Gewicht paseo Fliese	0,78	kg/Stk.		
Maximale Flächenlast	600	kg/m²		Bei Berücksichtigung der Werzalit Verlegeanleitung
Maximale Punktlast	200	kg		Bei Berücksichtigung der Werzalit Verlegeanleitung
Längenänderung durch Feucht-/Wärmebelastung	< 6	mm / lfm	Werzalit Prüfnorm	Maximal zu erwartende Längenänderung bei extremen Klimaschwankungen
Temperaturbeständigkeit bei regulärer Nutzung	-50 - +70	°C		Durchbiegung durch Dauerlasten vermeiden
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit	bis +120	°C		
Brinellhärte	25 - 30	N / mm²	Werzalit Prüfnorm	1000 N, 15 s Haltezeit (Kraft / Eindruckfläche)
Flecken- / Chemikalienempfindlichkeit	Gut bis sehr gut		analog EN 438	Keine Flecken durch Kaffee, Cola, Ketchup, Aceton, Senf, etc. Ausnahme: Schuhcreme, Öle, Fett - diese umgehend entfernen, z. B. mit • Sil Spezial Flecken-Spray • Meister Proper Express, Power Fettschmutzreiniger • Frosch Soda Allzweck-Reiniger Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist möglich, max. 80 bar, mind. 20 cm Düsenabstand, keine Dreckfräse einsetzen. Hartnäckige Flecken sind durch Schleifstein zu entfernen.
Zigarettenglutfestigkeit	Nicht glutfest		EN 438	
Brandschutzklasse/ Brandverhaltensklasse	B2 E _{fl}		DIN 4102-1 DIN EN 13501-1	Normal entflammbar
Kreidung	Klasse 1		analog DIN EN ISO 4628-6 / Werzalit Prüfnorm	Beste Kreidungsklasse; 1600 h UVB-Strahlung mit Feuchtezyklus
Lichtbeständigkeit	Ausgerüstet mit UV-Schutzadditiven; durchgefärbt mit Farbpigmenten der Lichtechtheitsstufe 8 (DIN 54004). Auf Grund der enthaltenen Holzspäne ist mit einer gleichmäßigen Aufhellung der Fliesen zu rechnen.			
Pilzbeständigkeit/Resistenzklasse	Klasse 1		EN 350-1	sehr dauerhaft
Beständigkeit gegen holzerstörende Braun-Weißfäulepilze	Sehr beständig		DIN EN 12038	nach Auswaschung gemäß EN 84 (Masseverlust < 1,5 %)
Beständigkeit gegen Moderfäule	Beständig		ENV 807	15 - 25% geringerer Masseverlust als Azobé / Bongossi
Nutzung für Gefährdungsklasse (GK)	3 + 4		EN 335-1	GK 3: Ohne Erdkontakt nicht abgedeckt (Außenbedingungen) GK 4: in Kontakt mit Erde oder Süßwasser
Rutschbeständigkeit "Nassbelasteter Barfußbereich"	Klasse C		DIN 51097	Beste Rutschfestigkeitsklasse!